

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТАНТАЛУ НА ОДНОРІДНІСТЬ ЗЕРЕННОЇ СТРУКТУРИ ВАКУУМНИХ ПСЕВДОСПЛАВІВ Cu-Ta

Зубков А.І., Власенко К.І.

*Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків*

Негативний вплив неоднорідності структури обумовлений тим, що через різні механічні та фізичні властивості окремих зерен (наприклад, великі зерна мають меншу напругу плину, ніж малі) в локальних об'ємах одного виробу утворюється градієнт напруг [1]. Різнозернистість у металургійних металах та сплавах може виникати як в наслідок кристалізації розплаву, так і внаслідок рекристалізації деформованого металу чи сплаву [2]. У нанокристалічних металах різнозернистість може виникнути здебільшого в результаті аномального зростання зерна при рекристалізації [3].

Метою роботи стало вивчення причин виникнення різнозернистості структури вакуумних конденсатів Cu-Ta та впливу Та на її ступінь.

Плівки вакуумних конденсатів Cu-Ta (0,04 – 0,8 ат. % Та) отримані при однакових умовах, досліджувалися методом просвічувальної електронної мікроскопії. Середній розмір зерна визначали методом січних. Основним критерієм оцінки різнозернистості структури було обрано ширину гістограми розподілення зерен за розмірами Δ , що визначалась як різниця між максимальним та мінімальним розміром зерна.

Виявлено різке зниження ступеню однорідності структури легованого (до 0,2 ат. %) конденсату порівняно з чистою міддю. При подальшому підвищенні концентрації Та в конденсатах спостерігається різкий спад та вихід на насичення концентраційної залежності $\Delta=f(\text{ат. \% Та})$. У роботі було виявлено, що причиною виникнення різнозернистості структури вакуумних конденсатів Cu-Ta є вибіркова міграція границь зерен, в наслідок анізотропії адсорбційної здатності різних кристалографічних площин.

Однорідність зеренної структури двокомпонентних конденсатів міді з вмістом Та більш ніж 0,2 ат. % викликана повним блокуванням границь зерен мідної матриці зернограницими сегрегаціями цього елементу.

У конденсатах чистої міді однорідність структури обумовлена довершеністю рекристалізаційних процесів, що протікають під час кондесації.

Список літератури:

- 1. Пикунов М.В.** Плавка металлов, кристаллизация сплавов, затвердевание отливок: Учебное пособие для вузов / М.В. Пикунов. – М.: «МИСиС», 2005. – 416 с.
- 2. Новиков И.И.** Теория термической обработки металлов: Учебник / И.И. Новиков. – М. – «Металлургия», 1978. – 392 с.
- 3. Наноматериалы и нанотехнологии / В.М. Анищук, В.Е. Борисенко, С.А. Жданюк и др.** – Минск, изд. БГУ, 2008. – 372 с.