



УКРАЇНА

(19) UA (11) 55113 (13) A

(51) 7 C03C8/04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІОПИС  
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА ВИНАХІДВидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

(54) ПОЛИВА

1

2

(21) 2002075374

(22) 01 07 2002

(24) 17 03 2003

(46) 17 03 2003, Бюл. №3, 2003р

(72) Лісачук Георгій Вікторович, Рищенко Михайло Іванович, Трусова Юлія Дмитрівна, Білостоцька Любов Олександрівна, Павлова Людмила Василівна, Щукіна Людмила Павлівна

(73) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

(57) Полива, що містить  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{B}_2\text{O}_3$ ,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{CaO}$ , яка відрізняється тим, що вона додатково містить  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  та  $\text{ZnO}$  при такому співвідношенні компонентів, мас. %  $\text{SiO}_2$  50,0 - 53,0,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  6,0 - 14,0,  $\text{B}_2\text{O}_3$  9,0 - 12,0,  $\text{TiO}_2$  6,0 - 10,0,  $\text{CaO}$  5,0 - 9,0,  $\text{ZnO}$  5,0 - 9,0,  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  5,0 - 7,0

Винахід, що пропонується, відноситься до складів полив у керамічній промисловості і може бути використаний для одержання полив'яних облицювальних на потоково-конвеєрних лініях швидкісного випалу

Відомий склад поливи, який містить, мас. част. %  $\text{SiO}_2$  42,48 - 52,0,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  0,76 - 0,84,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  0,05 - 0,06,  $\text{B}_2\text{O}_3$  21,86 - 24,12,  $\text{CaO}$  11,52 - 13,70,  $\text{MgO}$  0,21 - 0,25,  $\text{Na}_2\text{O}$  2,93 - 3,66,  $\text{TiO}_2$  - 5,52 - 6,2,  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  4,86 - 7,38,  $\text{P}_2\text{O}_5$  0,49 - 1,30 [1]. Проте ця полива має підвищене значення температурного коефіцієнту лінійного розширення (ТКЛР), а саме  $(58,18 - 58,97) \cdot 10^{-6} \text{град}^{-1}$

Найбільш близькою до поливи, яка заявляється, за складом є така, що містить, мас. част. %  $\text{SiO}_2$  55,97 - 65,8,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  3,55 - 3,90,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  0,03 - 0,04,  $\text{B}_2\text{O}_3$  16,18 - 17,86,  $\text{K}_2\text{O}$  1,15 - 1,26,  $\text{Na}_2\text{O}$  8,07 - 8,92,  $\text{MgO}$  0,1 - 0,11,  $\text{CaO}$  0,02 - 0,03,  $\text{TiO}_2$  5,0 - 12,01 [2]. Недоліком даної поливи-прототипу є також підвищене значення ТКЛР  $(5,98 - 6,26) \cdot 10^{-6} \text{град}^{-1}$ , що обмежує область застосування даної поливи на керамічних підкладках заводів України в зв'язку з неможливістю підвищення її термостійкості

Задачею винаходу, що пропонується, є зниження температурного коефіцієнту лінійного розширення поливи

Технічний результат даного винаходу забезпечується тим, що, на відміну від відомої поливи, яка містить в своєму хімічному складі оксиди  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{B}_2\text{O}_3$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{CaO}$ ,  $\text{TiO}_2$ , полива, що пропонується, містить  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  та  $\text{ZnO}$  при такому співвідношенні компонентів, мас. част. %  $\text{SiO}_2$  50,0 - 53,0,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  6,0 - 14,0,  $\text{B}_2\text{O}_3$  9,0 - 12,0,  $\text{TiO}_2$  6,0 - 10,0,  $\text{CaO}$  5,0 - 9,0,  $\text{ZnO}$  5,0 - 9,0,  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  4,0 - 6,0

Наведені компоненти у такому співвідношенні, яке заявляється, для виготовлення поливи не використовувались, що свідчить про відповідність запропонованого рішення критерію "винахідницький рівень"

Позитивний ефект цього рішення пояснюється нижче. Введення криоліта до складу безлужного титанвміщуючого поливного скла сприяє переводу титана з шестерної координації [ $\text{TiO}_6$ ] до чотвірної [ $\text{TiO}_4$ ], завдяки чому створюються умови для формування кристалічної фази перовскіта  $\text{CaTiO}_3$ , що впливає на підвищення білизни покриття. Присутність в складі поливи оксида цинка створює умови для стабілізації  $\text{TiO}_2$ , який кристалізується у формі анатаза, в зв'язку з чим також зростає білизна покриття, підвищується його хімічна і термічна стійкість за умови зниження ТКЛР окломатриці

Таблиця 1

Хімічний склад і властивості поливи-прототипу та запропонованої поливи

Найменування оксидів	Масовий вміст оксидів, мас. част. %					
	прототип	за межовий	1	2	3	за межовий
$\text{SiO}_2$	55,97 - 65,80	48,0	50,0	52,0	53,0	55,0

(19) UA (11) 55113 (13) A

Продовження таблиці 1

Найменування оксидів	Масовий вміст оксидів, мас част %					
	прототип	замежовий	1	2	3	замежовий
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3,55 - 3,90	16,0	14,0	10,0	6,0	4,0
FeA	0,03 - 0,04	-	-	-	-	-
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,18 - 17,86	8,0	9,0	10,0	12,0	13,0
K <sub>2</sub> O	1,15 - 1,26	-	-	-	-	-
Na <sub>2</sub> O	8,07 - 8,92	-	-	-	-	-
TiO <sub>2</sub>	5,0 - 12,01	12,0	10,0	8,0	6,0	4,0
MgO	0,10 - 0,11	-	-	-	-	-
CaO	0,02 - 0,03	4,0	5,0	7,0	9,0	10,0
ZnO	-	4,0	5,0	7,0	9,0	10,0
Na <sub>3</sub> AlF <sub>6</sub>	-	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0
Найменування властивостей	Показники властивостей					
	прототип	замежовий	1	2	3	замежовий
ТКЛР, 10 <sup>6</sup> рад <sup>-1</sup>	5,96 - 6,26	4,72	4,58	4,50	4,65	4,68
Температура вар фрити, °С	1300 - 1350	1370	1350	1350	1350	1370
Інтервал випалу, °С	800 - 940	920 - 980	920 - 960	920 - 960	920 - 960	920 - 940
Температура початку розм'якшення, °С	455 - 490	500 - 530	480 - 520	480 - 520	480 - 520	450 - 500
Термостійкість, теплозмін	10	14	15	15	15	14
Морозостійкість, цикли	75	*)-	-	-	-	-
Хімічна стійк до 20%-но ШСІ	99,5 - 99,93	99,93	99,85	99,95	99,85	99,90
до 2N NaOH	98,7-99,42	98,9	99,0	99,45	99,30	98,50

\*) - для плиток внутрішнього лицювання стандартом не передбачено

Приклад В якості похідної сировини використані такі сировинні матеріали пісок кварцевий, каолін просянівський, борна кислота, білила цинкові, білила титанові, крейда, криоліт Температура варіння фрити складає 1350°С

Шихтовий (матеріальний) склад, що відповідає оптимальному хімічному складу поливи №2 (див табл 1), у мас част %, наведено нижче

пісок	34,90
каолін	20,59
борна кислота	15,12
білила цинкові	5,94
білила титанові	6,79
крейда	11,56
криоліт	5,10

Поливу готують мокрим помелом фрити до запишка на ситі 0056 0,1 - 0,15% Вологість шліке-

ра при цьому складає 34 - 38%, щільність 1,64 - 1,66г/см<sup>3</sup> Плитки були покриті поливою методом напівання або розпилювання та пройшли випал на потоково-конвеєрній лінії у продовж 30 - 60 хвилин при температурі 940°С Конкретні склади полив та їх властивості наведено в таблиці 1

Як слідує з таблиці, запропоновані склади поливи дозволяють знизити температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТКЛР) і підвищити показники хімічної стійкості Показники інших властивостей не поступаються аналогічним показникам прототипу В замежових складах поливи стається зрив досягнутого ефекту, а саме, зростає ТКЛР та знижується ступінь хімічної стійкості до лугу

Таким чином, винахід, що пропонується, має низку переваг у порівнянні з відомими складами полив